

ZINCAL BRILL

Protettivo zincante brillante

SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 01/2018

CARATTERISTICHE C.F.

pH:	Non applicabile
Densità	Non applicabile
Colore	Grigio
Odore	Caratteristico
Solubilità	Non applicabile

CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



Dichiarazioni di pericolo

H 222 Aerosol altamente infiammabile
 H 229 Containitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato
 H 319 Provoca grave irritazione oculare.
 H 336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Dichiarazioni precauzionali

P 210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme/superfici riscaldate. Vietato fumare.
 P 211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
 P 251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
 P 261 Evitare di respirare i gas, i vapori e gli aerosol.
 P 410 + P 412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C / 122 °F.
 P 305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P 280 Far uso di guanti protettivi e di un apparecchio di protezione degli occhi e del viso

- Rivestimento metallico, compatto, ad alto peso molecolare e densità elevata.
- Azione antiossidante garantita da zinco e resine speciali che consentono un perfetto grippaggio al metallo.
- Pellicola impermeabile resistente a condense, lavaggi, alte temperature (200° C), consente una immediata protezione di parti metalliche scoperte.
- Raccomandato come sottofondo per qualsiasi tipo di vernice.
- Zinco finissimo, metodo di galvanizzazione a freddo, offre tutti i vantaggi della zincatura senza dover immergere in bagno caldo, su superficie asciutta e pulita è sufficiente una spruzzata per offrire tutti i vantaggi della zincatura.



APPLICAZIONE

Se possibile sabbiare; in caso contrario rimuovere eventuali tracce di ruggine o calamina con mezzi meccanici (dischi abrasivi, spazzole metalliche, carta smeriglio). Sgrassare, pulire tutta la superficie, e procedere all'applicazione di una mano di **ZINCAL BRILL**.

Nel caso si voglia dare una seconda mano di **ZINCAL BRILL**, attendere 6 ore prima di sovraverniciare. Per finiture con smalti sintetici attendere 10 giorni. Disponibile anche nella versione aerosol da 400 ml.

**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE AEROSOL
 CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE
 NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA
 CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.**



SOLO PER USO PROFESSIONALE



www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel. +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447